

Brou de noix



Propriétés :

Le Brou de noix Onyx, composé d'extraits de Cassel, est une teinture naturelle pour les bois bruts. Se dilue facilement dans l'eau pour obtenir une palette étendue de teintes allant de la plus foncée en utilisant le produit pur à des teintes moins foncées en employant le produit après dilution

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide
- Couleur : brun
- Odeur : sans odeur
- Densité relative (20°C) : 1,01 +/- 0,10
- Point d'éclair : non concerné
- pH (20°C) : neutre

CODE	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C04050106	3183942970109	6X1L	126 cartons
C04051906	3183942970017	6X190mL	200 cartons

Mode d'emploi :

Pour obtenir une teinte foncée : utiliser le produit pur.

Pour obtenir une teinte plus claire : diluer le produit dans de l'eau selon la teinte souhaitée.

Faire un essai préalable sur une partie cachée ou peu visible pour mettre au point la teinte désirée.

Appliquer au pinceau sur bois dépoussiéré et dégraissé.

Après séchage, nourrir le bois avec de l'Huile de lin Onyx, puis lustrer.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Tenir hors de portée des enfants.

Produit non dangereux selon les directives 67/548/CEE et 199/45/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les mentions de danger/phrases de risque, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel.

 **Important:** le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.